

تأثیردماهای زیرلایه بر خواص ساختاری فیلم نازک لایه نشانی شده ZnO:Al با روش کندوپاش مگنترون

پریا، گل‌مهدی^۱؛ دکتر محمود قرآن‌نویس^۲؛ مرضیه اسدی میلانی^۳

^۱ دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک، دانشگاه علوم تحقیقات فارس

^۲ استادیار، گروه فیزیک، دانشگاه علوم تحقیقات تهران

^۳ دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

فیلم نازک (Al:ZnO) با زیرلایه شیشه در دماهای مختلف، با سیستم (DC) مگنترون اسپاترینگ رشد داده شده است. که با بررسی تأثیردماهای زیر لایه بر خواص ساختاری لایه نازک ZnO:Al بهینه مقدار دما را برای کاربرد سلول‌های خورشیدی مورد تحقیق قرار دادیم. در این پژوهش از هدف ZnO:Al (Al%۲ و ZnO%۹۸) استفاده شده است. آزمایش برای ۴ بار تکرار که با تغییرات دمای زیرلایه همراه است، انجام شد. قله‌های قابل مشاهده (۱۰۰)، (۰۰۲) و (۱۰۱) می‌باشد. تمام فیلمها با افزایش دمای زیرلایه کیفیت کریستالی‌شان افزایش یافته است.


ارزان بودن و غیر سمی بودن آلومینیوم و اکسید روی موجب شده است که در این عصر تکنولوژی ترکیب این دو ماده، مورد توجه بسیاری از محققین در زمینه اپتیک و الکترونیک قرار گیرد. ترکیبی که این دو ماده با هم می‌سازند، باعث شده است که در سالهای اخیر تمایل به استفاده از آن به عنوان اکسید رسانای شفاف (TCO) که دارای خواص شفافیت بالای اپتیکی (۸۰٪ بیشتر) در ناحیه مرئی دارد، مورد توجه قرار گیرد [۱]. تنها راه بدست آوردن یک رسانا با شفافیت خوب ایجاد الکترون تبه‌گن در نوار ممنوع مواد با $E_g > 3\text{eV}$ است [۲]. این لایه‌ها به دلیل داشتن ویژگی‌های مناسب ذکر شده در ساخت انواع سلول‌های خورشیدی، سنسورهای گازی، دیودهای نورافشان [۳] گرم‌کننده شیشه اتومبیل و هواپیما [۲] کاربرد فراوانی دارد. امروزه روشهای زیادی برای انباشت پوشش‌هایی که از ترکیب اکسید روی و آلومینیوم ZnO:Al به کار گرفته می‌شود، مانند کندوپاش [۴] پرتو الکترونی [۲] سل ژل [۳] اسپری پایرولیز [۵]، روش سیلار [۶] و غیره که خواص این لایه‌ها به شدت به پارامترهایی که در لایه نشانی یا انباشت دخیل هستند مانند زمان لایه نشانی، دمای زیرلایه، ضخامت لایه، آهنگ انباشت، فشار جزئی گاز هنگام انباشت و غلظت آلاینده نیز بستگی دارد. در این پژوهش در نظر داریم به بررسی خواص ساختاری لایه نازک ZnO:Al یا اکسید روی آلاینده شده با آلومینیوم که بر روی زیر لایه شیشه با دماهای متفاوت و در زمانی ثابت به روش کندوپاش رشد داده شده است، پردازیم.

در این پژوهش ما از سیستم کندوپاش مغناطیسی تخت DC مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما واحد علوم تحقیقات تهران و برای اولین بار در ایران این تحقیق انجام شده است.

یک هدف تخت از جنس ZnO:Al (ZnO: ۹۸٪ و Al: ۲٪) با قطر ۳ سانتیمتر بعنوان کاتد استفاده شد. زیر لایه شیشه ای نیز در فاصله ۳ سانتیمتری از هدف قرار داده شد. گاز کاری برای تشکیل پلاسمای یکنواخت آرگون بود و فشار پایه سیستم در حدود 5×10^{-2} میلی بار و فشار حین کار $1/6 \times 10^{-2}$ میلی بار که با کمک پمپ های روتاری و دیفیوژن تنظیم شد، همچنین ولتاژ ۱۲ ولت و جریان ۱۲ میلی آمپر برای انباشت لایه ی ZnO:Al به کمک سیستم کندوپاش آماده شد. آزمایش زمانی آغاز می شود که جریان DC به سیستم اعمال می گردد. در این حالت شعله پلاسمای یکنواخت، به رنگ بنفش، که به علت وجود گاز آرگون می باشد پدیدار می شود. آزمایش برای چهار بار تکرار و در هر مرحله آزمایش در مدت زمان یکسان ۷۵ دقیقه با دماهای مختلف 350°C ، 250°C ، 150°C و دمای محیط انجام شد.

بعد از انباشت لایه ZnO:Al بر روی زیر لایه شیشه ضخامت لایه ها به کمک یک ضخامت سنج مدل Dektak ۳, Version ۲.۱۳ اندازه گیری گردید، بررسی ضخامت سنجی حاکی از آن بود که ضخامت لایه ها ۳۰۰ نانومتر بوده که در تمامی نمونه ها یکسان است. سپس خواص ساختاری لایه ها به وسیله آنالیزهای XRD و AFM مورد بررسی قرار میگیرد.

آنالیز XRD، می تواند اطلاعات مفیدی را، راجع به ساختار بلوری نمونه بیان کند. چشمه پرتو ایکس در دستگاه پراش سنج با چشمه لامپ کبالت ($\text{Co } \alpha_1$, PW ۳۷۱۰) با طول موج 1.78 \AA و با هندسه پراش $2\theta - \theta$ و سرعت روبش 0.02 درجه در ثانیه انجام شد.




شکل ۱- بررسی نمودار XRD در دماهای مختلف

در نتایج حاصل از XRD، همانطور که در شکل ۱ نمایان است، با افزایش دمای زیر لایه قله های (۰۰۲) در زاویه 40° و (۱۰۱) در زاویه 42° بطور قابل ملاحظه ای در حال رشد می باشد که این دو جهت را به عنوان جهت ترجیحی نمونه انتخاب می کنیم که نشانه ی پلی کریستالی شدن نمونه است.

ساختار لایه های نازک ZnO:Al، علاوه بر آنالیز XRD، بوسیله ی دستگاه AFM نیز انجام می شود، توپوگرافی سطحی، اندازه دانه ها و زمختی سطح لایه ها، نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

در نتایج حاصل از AFM، همانطور که در شکل ۲ مشاهده می شود، با افزایش دما، زبری نیز افزایش پیدا می کند و ارتفاع دانه ها زیاد می شود که با نتایج حاصل از XRD مطابقت دارد.



شکل ۲: نمودار AFM وزمختی سطح فیلم ZnO با دماهای مختلف: (a) دمای محیط (b) ۱۵۰ °C (c) ۲۵۰ °C (d) ۳۰۰ °C

نتیجه گیری

در همه ی فیلم ها با افزایش دما کیفیت کریستال رو به بهبود بوده و خواص بهتری را از خود نسبت به نمونه قبلی نشان دادند. در آنالیز AFM میانگین سایز و ارتفاع دانه ها با افزایش دما زیاد شده که با نتایج کاهش FWHM از آنالیز XRD کاملاً سازگار می باشد.

مرجع ها

- [۱] داودی.ا، (۱۳۸۷) مطالعه و ساخت اتصالات مقاومتی به لایه نازک و شفاف اکسید ایندیم-قلع و قرصهای سیلیکانی چند بلوری سلولهای خورشیدی. *پایانامه ارشد، پردیس دانشکدههای فنی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران، تهران، ایران.*
- [۲] نژاد زنگنه.م، فلاح. ح، حاجی محمود زاده. م، جهانشاه. ف، طباطبایی. و (۱۳۹۰) ساخت پوشش رسانای اکسید روی آلاییده شده با آلومینیوم با روش پرتو الکترونی. *کنفرانس فیزیک ایران، ۲۱۰۳-۲۱۰۰.*
- [۳] G. M. Wu, Y.F.Chen and H.C. Lu(۲۰۱۱) Aluminum-doped zinc oxide thin films prepared by sol-Gel and RF magnetron sputtering. *Acta physica polonica a, vol. ۱۲۰, ۱۴۹-۱۵۲.*
- [۴] Seong Hun Jeong, Bit Na Park, Dong-Geun Yoo and Jin-Hyo Boo†(March ۲۰۰۷):ZnO:Al thin film as transparent conductive oxid:synthesis characterization and application. *Journal of the Korean Physical Society, Vol. ۵۰, No. ۳, pp. ۶۲۲_۶۲۵*
- [۵] Seeber, W.T., Abou-Helal, M.O., Barth, S., Beil, D., Hoche, T., Afify, H.H., and Demian, S.E. (۱۹۹۹) Transparent semiconducting ZnO:Al thin film prepared by spray pyrolysis. *Materials Science in Semiconductor Processing, ۲, ۴۵-۵۵.*
- [۶] S.Mondal ,K.P.kanta and P.Mitra (۲۰۰۸): preparation of Al-doped ZnO (AZO) thin film by silar(*Journal of Physical Sciences, Vol. ۱۲,۲۲۱-۲۲.*