

## میکروماشین‌کاری لیزری غشاء پلیمری با جذب کم در طول موج لیزر

آرزو ترابی<sup>۱</sup>، محمود ملاباشی<sup>۱</sup>، صالحه بهشتی پور<sup>۲</sup>، محسن منتظرالقائم<sup>۲</sup>، هدیه بازکیان<sup>۲</sup>

<sup>۱</sup>دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

<sup>۲</sup>پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، پژوهشکده فوتونیک و فناوری‌های کوانتومی، تهران، ایران

### چکیده

در این پژوهش با توجه به جذب پایین پلیمرها در ناحیه مرئی و از طرف دیگر فراوان آن‌ها برای ساخت تراشه‌های میکروشاره و نورشاره با توجه به شفافیت آن‌ها در این ناحیه، روشی برای افزایش جذب غشاء پلی‌اترسلوفون جهت بهبود کیفیت ماشین‌کاری لیزری بر روی آن در ناحیه مرئی ارائه شده است. جهت جلوگیری از تغییر خواص شیمیایی غشاء و افزایش جذب با قرار دادن نمونه‌ها در آب میوه‌های طبیعی انجام شده است.


### مقدمه:

یکی از پارامترهای کلیدی در برهم‌کنش لیزر با ماده جذب ماده در طول موج مورد نظر است. هرچه جذب ماده در طول موج مورد نظر بیشتر باشد، کندگی به‌طور مؤثری با پخش حرارتی کمتر انجام می‌شود [۱]. غشاء‌های پلیمری از جمله مواد متخلخل با کاربردهای فراوان همچون میکروفیلتراسیون، کشت سلول و ... هستند [۳]. غشاء پلی‌اترسلوفون نمونه‌ای از غشاءهای پلیمری است که در ناحیه مرئی جذب بسیار کمی دارد و در نتیجه ماشین‌کاری این غشاء در ناحیه مرئی به دلیل کیفیت پایین مورد توجه نیست. پیش‌بینی می‌شود که با قرار گرفتن غشاء در محیط مایع (با جذب کافی در طول موج لیزری) و با نفوذ مایع در داخل خلل و فرج غشاء، در کیفیت ماشین‌کاری اثرگذار باشد. در مطالعه‌ای که اخیراً انجام شده، نشان داده شده است که با غوطه‌ور کردن شیشه متخلخل در Rh6G باعث نفوذ رنگ به داخل حفره‌ها و در نتیجه جذب آن در طول موج هارمونیک دوم لیزر Nd:YAG افزایش می‌یابد و می‌توان ساختارهای سه بعدی با کیفیت قابل قبول را در شیشه متخلخل ایجاد کرد [۲].

### روش انجام آزمایش:

در این آزمایش، هارمونیک دوم لیزر Nd:YAG با طول موج ۵۳۳ nm، طول پالس ۱۶ ns و نرخ تکرار ۱۰ Hz به عنوان منبع تابش و آبمیوه به عنوان مایع جذب طبیعی استفاده شد. در بین آبمیوه‌های مورد بررسی، آب‌آلبالو در طول موج ۵۳۳ nm دارای پیک جذب و آب‌غوره با جذب کم در این طول موج، به عنوان مایع جذب، مورد بررسی قرار گرفتند. سپس دو نمونه غشاء متقارن و نامتقارن پلی‌اترسلوفون (۱۸/۷) در آبمیوه‌ها قرار گرفت و بعد از خارج شدن از محیط مایع و خشک شدن، تحت تابش لیزری با شاریدگی‌های  $۷۲۰ \text{ mJ/cm}^2$  و  $۶۵۴$  و  $۴۹۵$  و با تعداد ۱۰۰ پالس، قرار گرفت.

شکل (۱) به ترتیب طیف جذب پلیمر PES و طیف جذب دو نمونه آب میوه طبیعی، آب‌آلبالو و آب‌غوره در نشان می‌دهد.




(الف) طیف جذب پلیمر PES، (ب) طیف UV-Vis دو نوع آبمیوه

شکل ۱: الف) طیف جذب پلیمر PES، (ب) طیف UV-Vis دو نوع آبمیوه

### اثر شاریدگی:

شکل (۲) تصاویر SEM غشاء نامتقارن و متقارن PES را قبل و بعد از قرار گرفتن در آب‌آلبالو و آب‌غوره و تابش‌دهی با تعداد ۱۰۰ پالس در شاریدگی مختلف نشان می‌دهد.




شکل ۲: تصاویر SEM غشاء نامتقارن و متقارن PES تابش‌دهی شده با تعداد پالس ۱۰۰ و شاریدگی ۶۵۴، ۷۲۰ و ۴۹۵ میلی‌ژول بر سانتی‌متر مربع (الف) قبل از قرار گرفتن در آب‌میوه بعد از قرار گرفتن در آب‌آلبالو و آب‌غوره (مقیاس ۵۰ میکرون)


باتوجه به شکل ۲ قرار دادن نمونه‌ها در آب‌میوه‌ها، جذب نمونه‌ها افزایش یافت و امکان کندگی بر روی سطح فراهم گردید. با قرار دادن غشاء متقارن PES در محیطی با شرایط جذبی آب‌آلبالو، به دلیل نوع ساختار این نوع غشاء منجر به کنده‌کاری با ظرافت و تمیزی بیشتری شده است. همچنین با افزایش شاریدگی و تعداد پالس، قطر حفره‌های ایجاد شده نیز افزایش می‌یابد.

### اثر تعداد پالس:

شکل (۳) و (۴)، تصاویر SEM نمونه نامتقارن و متقارن به ترتیب در شاریدگی‌های  $۴۹۵ \text{ mJ/cm}^2$  و  $۷۲۰ \text{ mJ/cm}^2$  در تعداد پالس‌های مختلف را نشان می‌دهد.



شکل ۳: تصویر SEM نمونه نامتقارن و متقارن تابش‌دهی شده در شاریدگی  $۴۹۵ \text{ mJ/cm}^2$  (تعداد پالس الف) ۲۰۰ (ب) ۳۰۰ (ج) ۵۰۰



شکل ۴: تصویر SEM نمونه نامتقارن و متقارن تابش‌دهی شده در شاریدگی  $۷۲۰ \text{ mJ/cm}^2$  (تعداد پالس الف) ۲۰۰ (ب) ۳۰۰ (ج) ۵۰۰

با توجه به تصاویر افزایش تعداد پالس منجر به افزایش قطر حفره‌ها می‌شود.

### نتیجه‌گیری:

در این مقاله، روشی برای افزایش جذب غشاء‌های پلی‌اترسلوفون با دو ساختار متقارن و نامتقارن در ناحیه مرئی ارائه شد. نمونه‌ها در آب‌میوه‌های طبیعی آب‌آلبالو و آب‌غوره با جذب متفاوت در ناحیه مرئی قرار گرفتند. سپس به بررسی اثر نوع ساختار غشاء و پارامترهای تابش در ماشین‌کاری لیزری با هارمونیک دوم لیزر نانوثانیه Nd:YAG در این نمونه‌ها پرداخته شد. نتایج حاکی از تاثیر نوع ساختار غشاء، پارامترهای تابش و ماده جذب بر کیفیت ماشین‌کاری لیزری است که در کاربردهای مختلف غشاء اهمیت دارد.

### مرجع‌ها

[۱] بازکیان، هدیه. "مقدمه‌ای بر ساخت تراشه‌های میکروشاره با لیزر"، انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین.

[۲] Changning Liu, Yang Liao, Fei He, Yinglong Shen, Danping Chen, Ya Cheng, Zhizhan Xu, Koji Sugioka, and Katsumi Midorikawa, "Fabrication of three-dimensional microfluidic channels inside glass using nanosecond laser direct writing". (2012)

[۳] هدیه بازکیان، "برهم‌کنش لیزر با فیلم پلی‌اترسلوفون، مکانیسم‌ها و اثر لیزر روی زیست‌سازگاری و خون‌سازگاری آن"، دانشگاه علم و صنعت ایران، رساله‌ی دکترا، شهریور ۱۳۹۰